

牌号Grade GH5188/HS188

化学成分：%（典型值）
Chemical Composition: %(typical values)

C	Cr	Ni	W	La	Si	Mn	Fe	B	Cu	P	S	Co
0.05-0.15	20.0-24.0	20.0-24.0	13.0-16.0	0.03-0.12	0.2-0.5	≤1.25	≤3.0	≤0.015	≤0.07	≤0.02	≤0.015	余

产品物理性能
Physical Properties

密度： Density	9.09g/cm3
熔化温度范围： Melting Temperature Range	1300℃-1360℃

直径与允许偏差：单位mm
Diameter & Tolerance: Unit (mm)

包装形式 Packaging Form	焊丝直径 Wire Diameter	长度 Length	允许偏差 Tolerance
直条 Straight Cut	1-3	≤1000	±0.1
焊丝盘 Spools	1.2、1.6、2.0、2.4		+0.01 -0.02
备注： Note:	可根据技术协议生产其它尺寸、偏差和包装形式的丝材 the wire size, tolerance, and packaging form can be produced customizably according to the technical agreement		