

牌号Grade GH3625/IN625

化学成分：%（典型值）
Chemical Composition: %(typical values)

C	Mn	Fe	P	S	Si	Cu	Ni	Al	Ti	Cr	Nb+Ta	Mo
≤0.1	≤0.5	≤5.0	≤0.02	≤0.015	≤0.5	≤0.5	≥58.0	≤0.4	≤0.4	20.0-23.0	3.15-4.15	8.0-10.0

产品物理性能
Physical Properties

密度： Density	8.44g/cm3
熔化温度范围： Melting Temperature Range	1290℃-1350℃

直径与允许偏差：单位mm
Diameter & Tolerance: Unit (mm)

包装形式 Packaging Form	焊丝直径 Wire Diameter	长度 Length	允许偏差 Tolerance
直条 Straight Cut	1-3	≤1000	±0.1
焊丝盘 Spools	1.2、1.6、2.0、2.4		+0.01 -0.02
备注： Note:	可根据技术协议生产其它尺寸、偏差和包装形式的丝材 the wire size, tolerance, and packaging form can be produced customizably according to the technical agreement		